



## COLECCIÓN **NEXT**

30X60 CM / 11,8"X23,6"  
30X90 CM / 11,8"X35,4"  
40X120 CM / 15,7"X47,2"  
45,5X90 CM / 17,9"X35,4"  
45X89,5 CM / 17,7"X35,2"  
58X58 CM / 22,8"X22,8"  
62X120 CM / 24,4"X47,2"



EL MOLINO - Hijos de Cipriano Castelló, S. L. - C/ Manuel Escobedo, 15 - 12200 Onda (Castellón, Spain)


T. (+34) 964 77 60 20 - F (+34) 964 60 01 48 - [elmolino@elmolino.es](mailto:elmolino@elmolino.es) - [www.elmolino.es](http://www.elmolino.es)

**62x120 / 24,4"x47,2"**

---



**NEXT ANTRACITA 11,0000 24,4"x47,2"**



**NEXT BONE 11,0000 24,4"x47,2"**



**NEXT GRIS 11,0000 24,4"x47,2"**




**NEXT MARFIL 11,0000 24,4"x47,2"**



**NEXT TAUPE 11,0000 24,4"x47,2"**

**58x58 / 22,8"x22,8"**


---




**NEXT GRIS 10,0000 22,8"x22,8"**




**NEXT BONE 10,0000 22,8"x22,8"**



**NEXT MARFIL 10,0000 22,8"x22,8"**




**NEXT ANTRACITA 10,0000 22,8"x22,8"**




**NEXT TAUPE 10,0000 22,8"x22,8"**

**45x89,5 / 17,7"x35,2"**


---




**NEXT ANTRACITA 10,5000 17,7"x35,2"**




**NEXT BONE 10,5000 17,7"x35,2"**



**NEXT GRIS 10,5000 17,7"x35,2"**



**NEXT MARFIL 10,5000 17,7"x35,2"**




**NEXT TAUPE 10,5000 17,7"x35,2"**

**45,5x90 / 17,9"x35,4"**


---




**NEXT ANTRACITA 10,5000 17,9"x35,4"**




**NEXT BONE 10,5000 17,9"x35,4"**



**NEXT GRIS 10,5000 17,9"x35,4"**



**NEXT MARFIL 10,5000 17,9"x35,4"**




**NEXT TAUPE 10,5000 17,9"x35,4"**


**40x120 / 15,7"x47,2"**




**NEXT GRIS 10,5000 15,7"x47,2"**




**NEXT BONE 10,5000 15,7"x47,2"**




**NEXT MARFIL 10,5000 15,7"x47,2"**




**NEXT ANTRACITA 10,5000 15,7"x47,2"**




**NEXT TAUPE 10,5000 15,7"x47,2"**




**NEXT SQUARE ANTRACITA 10,5000 15,7"x47,2"**




**NEXT SQUARE TAUPE 10,5000 15,7"x47,2"**



**NEXT SQUARE MARFIL 10,5000 15,7"x47,2"**



**NEXT SQUARE BONE 10,5000 15,7"x47,2"**



**NEXT SQUARE GRIS 10,5000 15,7"x47,2"**




**NEXT STRIPES GRIS 10,5000 15,7"x47,2"**




**NEXT STRIPES BONE 10,5000 15,7"x47,2"**



**NEXT STRIPES MARFIL 10,5000 15,7"x47,2"**




**NEXT STRIPES ANTRACITA 10,5000 15,7"x47,2"**




**NEXT STRIPES TAUPE 10,5000 15,7"x47,2"**

**30x90 / 11,8"x35,4"**


---



**NEXT MARFIL 11,000 11,8"X35,4"**



**NEXT BONE 11,000 11,8"X35,4"**



**NEXT GRIS 11,000 11,8"X35,4"**



**NEXT DECOR MARFIL 11,000 11,8"X35,4"**




**NEXT DECOR BONE 11,000 11,8"X35,4"**




**NEXT DECOR GRIS 11,000 11,8"X35,4"**

**30x60 / 11,8"x23,6"**


---




**NEXT GRIS 9,5000 11,8"X23,6"**



**NEXT BONE 9,5000 11,8"X23,6"**



**NEXT MARFIL 9,5000 11,8"X23,6"**



**NEXT ANTRACITA 9,5000 11,8"X23,6"**



**NEXT TAUPE 9,5000 11,8"X23,6"**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## PASTA BLANCA

REVESTIMIENTO DESTONIFICADO VI	PASTA BLANCA SAFE SURE	RECTIFICADO RELIEVE	IMPRESIÓN DIGITAL
-----------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------

## PORCELÁNICO

REVESTIMIENTO RESISTENCIA HELADA RECTIFICADO	PAVIMENTO IMPRESIÓN DIGITAL	PORCELÁNICO DESTONIFICADO VI	MATE SAFE SURE
--	--------------------------------	---------------------------------	-------------------

## LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m2	kg	Cajas		m2		kg	
				Palet	Europalet	Palet	Europalet	Palet	Europalet
30X60	6	1,08	21,92	72	72	77,76	77,76	1610,52	1610,52
30X90	5	1,35	27,66	60	60	81	81	1483	1483
40X120	3	1,44	26,1	20	20	28,8	28,8	546	546
45,5X90	3	1,23	27,5	30	30	36,9	36,9	840,03	840,03
45X89,5	3	1,21	27,05	30	30	36,3	36,3	826,62	826,62
58X58	3	1	21,05	40	40	40	40	857	857
62X120	2	1,49	36,06	32	32	47,68	47,68	1168,92	1168,92

\* Los pesos indicados son aproximados

Los colores reproducidos en este catálogo son puramente orientativos y pueden variar respecto a la pieza original. La empresa declina toda responsabilidad.

Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos. Es recomendable consultar la web o al comercial ya que cualquier producto de este catálogo puede sufrir cambios en códigos de venta, formatos, packing.

## TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

## Grupo Bla -GL (ANEXO G)

	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
<b>DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL</b>				
	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,6	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 5	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie	Parte 2			
Central curvature / Curvatura central		%	± 0,5	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	± 0,5	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
<b>PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS</b>				
Water absorption / Absorción de agua	Parte 3	%	E ≤ 0,5	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 1300	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm <sup>2</sup>	≥ 35	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm <sup>2</sup>	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	Exigida	Según modelo
Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C <sup>-1</sup>	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		Exigida	Cumple
Friction coeficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
<b>CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS</b>				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos	Parte 13			
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
<b>SECURITY / SEGURIDAD</b>				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1fl

## TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## RED BODY / GRES PASTA ROJA

## Grupo B1a -GL (ANEXO J)

	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
<b>DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL</b>				
	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,6	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 5	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie	Parte 2			
Central curvature / Curvatura central		%	± 0,5	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	± 0,5	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
<b>PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS</b>				
Water absorption / Absorción de agua	Parte 3	%	3% < E ≤ 6%	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 1000	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm <sup>2</sup>	≥ 22	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm <sup>2</sup>	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	Exigida	Según modelo
Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C <sup>-1</sup>	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		No exigida	-
Friction coeficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
<b>CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS</b>				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos	Parte 13			
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
<b>SECURITY / SEGURIDAD</b>				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1fl